

Arkusze danych technicznych



All Nature

Klasa 34 wg DIN EN 16511:2023-07

Stan na: 10/2024

Profil:

easyloc
by CLASSEN

Materiał nośny:

Classen Ceramin-Board

Wymiary:

1290 x 203 x 4 mm

Zaw. / masa jedn.:

10 szt. = 2,618 m² / ok. 17 kg

Zaw. / masa pal.:

48 jedn. = 125,664 m² / ok. 808 kg

Powierzchnia:

Timberland matt

Właściwości	Proces kontroli	Wymagania
Wymagania ogólne		
Cechy geometryczne	EN 17539	Długość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,1 mm
Grubość elementu	EN 17539	± 0,5 mm
Plaskość elementu	EN 17539	Szerokość: wklęsłość ≤ 0,15%, wypukłość ≤ 0,20% Długość: wklęsłość ≤ 0,50%, wypukłość ≤ 1,00%
Prostokątność elementu	EN 17539	maks. ≤ 0,20 mm
Prostoliniowość krawędzi warstwy kryjącej	EN 17539	maks. ≤ 0,30 mm/m
Fugi między panelami	EN 17539	Ø ≤ 0,15 mm maks. ≤ 0,20 mm
Różnice wysokości między panelami	EN 17539	Ø ≤ 0,10 mm maks. ≤ 0,15 mm
Odporność na działanie światła	 EN ISO 4892-2	Skala szarości stopień ≥ 4
Określenie zmiany wymiaru i związania się po działaniu ciepła	 ISO 23999	Δl ≤ 0,15 % ≤ 2 mm
Wymagania klasyfikacyjne		
Odporność na ścieranie	 ISO 24338 Procedura B	≥ 7000 cykli
Odporność na uderzenia	 EN 13329:2006	≥ 1800 mm
Odporność na mikrozarysowania	EN 16094	≤ MSR - A2
Działanie kółek krzesła	 ISO 4918	Brak widocznych uszkodzeń w przypadku typu W (25 000 cykli)
Zachowanie podczas symulacji przesuwania nóg meblowych	 EN ISO 16581	Brak widocznych uszkodzeń w przypadku typu 0
Wgniecenie pod stałym obciążeniem	 EN ISO 24343-1	maks. ≤ 0,15 mm
Odporność na zaplamienie	 EN 438-2	5 (grupa 1 i 2), 4 (grupa 3)
Pęcznienie	 ISO 24336	Bez obrzęków
Trwałość połączeń	 ISO 24334	F _{10.2} ≥ 1,0 kN/m F _{50.2} ≥ 3,5 kN/m
Istotne właściwości		
Klasa palności*	 EN 13501-1	C _{fl} - s1
Oporność na ślizganie*	 EN 16165	DS
Właściwości elektrostatyczne	 EN 1815	Nie antystatyczny
Zawartość formaldehydu*	 EN 16516	Nie dodany
Opór cieplny*	 EN 12667	R ≤ 0,015 (m ² K)/W
Redukcja odgłosów uderzeń z podkładką NEOlay	EN ISO 10140-3	16 dB
Zawartość PCP	CEN/TR 14823	Brak PCP
Właściwości dodatkowe		
Skład	Bez PVC i zmiękczaczy	
Emisja lotnych związków organicznych	  www.blauer-engel.de/uz120 • low emissions • low pollutant content • no adverse impact on health in the living environment 	
Treści pochodzące z recyklingu (pokonsumenckie)		

Utilizacja: Zastosowanie niekomercyjne: z odpadami domowymi / wielkogabarytowymi | Zastosowanie komercyjne: nr kodu odpadu AVV 17 02 03

Gwarantujemy zbliżoną równomierność koloru przy zastosowaniu wyselekcjonowanych źródeł światła D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) i D65 (CIE D 65).

* istotne właściwości w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i energooszczędności zgodnie z  EN 14041

Opracowywane przez nas arkusze danych technicznych są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do stanu wiedzy technicznej.

CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, DE-56759 Kaisersesch

To wydanie zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania i obowiązuje w chwili opracowania.

Niniejszy dokument jest ważny bez podpisu.